

Instruções de cuidados

Para tecidos com acabamento repelente à água

2025

O acabamento repele apenas líquidos à base de água, como café, chá, vinho e refrigerantes. Não repele óleo ou manchas à base de óleo, como maionese e ketchup.

- Os derrames devem ser removidos imediatamente com um pano limpo e absorvente.
- Para preservar melhor as propriedades hidrofóbicas do tecido, lave a 30 °C, de seguida, seque na máquina ou passe a ferro para reativar o acabamento à base de cera com calor.
- Não lave a seco. A lavagem a seco diminuirá a eficácia do acabamento.
- O acabamento foi testado através de vários ciclos de lavagem a 30 °C, mantendo uma classificação de teste de pulverização de 4. A lavagem frequente ou a temperaturas mais elevadas reduzirá gradualmente a eficácia do acabamento. Não podemos garantir um número exato de ciclos de lavagem após os quais o efeito repelente à água pode diminuir.
- É possível lavar a temperaturas mais elevadas, até 70 °C, mas isso reduzirá gradualmente a eficácia do acabamento.
- Evite lixívia, solventes e álcool, pois podem danificar o acabamento do tecido.

